


项 目	指 标	
比表面积/(m²/g)	HS-150	HS-200
	150~185	185~225
二氧化硅/% ≥	99.8	
碳含量/% ≤	0.2	
悬浮液 pH 值	3.7~4.5	