HOSHINE

股票代码：603260.SH

# 沉淀二氧化硅

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体，运动鞋底做补强剂，填充剂，

产品标准：HG/T 3061-2009

填充剂等。

沸点/范围：＞100℃

密度(25℃)：2.6g/cm$^3$

水溶性 (g/l)：不溶于水

成污染。不得与可使产品变质或使包装袋损坏

返回包内。

技术指标：

| 项目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 比表面积/（m$^2$/g） | HS-145 | |
| | 130-150 | |
| $SiO_2$/% ≥ | 90 | |
| 45μm筛余物/% ≤ | 0.5 | |
| | 加热减量/% | 4.0-8.0 |
| | 灼烧减量/% ≤ | 7.0 |
| | 悬浮液pH值 | 5.0-8.0 |
| | 总铜含量/（mg/kg ）≤ | 10 |
| | 总锰含量/（mg/kg） ≤ | 40 |
| | 总铁含量/（mg/kg） ≤ | 500 |
| | 吸油值/ （cm$^3$/g ） | 2.0-3.5 |

备注：除以上规格外，特殊规格，由供需双方协商确定。